

KG DONGBU STEEL CO., LTD.

Гарантийные обязательства на покрытие V MATT (КВАРЦ)

В соответствии с Гарантией на прочность (этой «Гарантией»), KG DONGBU STEEL CO., LTD. (далее по тексту «KG DONGBU STEEL») гарантирует, что поверхность с покрытием V MATT (КВАРЦ) 35 микрон на стальных листах с содержанием Zn 225 г/м² поставляемых KG DONGBU STEEL, соответствует следующим стандартам износостойкости.

Окрас продукции, монтированной или используемой покупателем под наклоном не более 75 градусов по вертикали в течение периода в 10 лет со дня отгрузки из Южной Кореи:

1. Не побледнеет при соблюдении количественного показателя №6, определяемого по процедуре ASTM D4214-89.
2. Не изменит цвет более ($\Delta E=10$), что определяется согласно процедуре ASTV 659.

Данная гарантия распространяется и действует при условиях и обстоятельствах, изложенных далее:

1. Гарантия предоставляется на покрытие толщиной 35 микрон, и не распространяется на покрытие меньше, чем 35 микрон;
2. Гарантия не распространяется на дефект, вызванный влагой и прочими загрязнениями, по причине неправильного хранения, упаковки. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные во время или вследствие перемещения, перевозки, механической обработки.
3. Гарантия не распространяется на специально заказанные продукты с прочностью ниже предложенной компанией KG DONGBU STEEL или по требованию потребителя. В таком случае KG DONGBU STEEL должен принять решение по продукту после договоренности с клиентом.
4. Гарантия на продукцию ограничена влиянием нормальных атмосферных и мягких погодных условий, которые исключают коррозию или агрессивную атмосферу, например, загрязненную химическими испарениями или соляными брызгами.
5. Ответственность ограничивается для вторичной обработки или замены поврежденных областей металла с покрытием. Вторичная обработка должна проводиться с использованием стандартных процедур отделки и материалов.

KG DONGBU STEEL предоставляет дополнительную гарантию по каждому отдельному пункту:

Окружающая среда	Использование	Отсутствие сквозной коррозии	Отсутствие растрескивания или отслаивания	Сохранение цвета
Аграрная/ Городская/ Промышленная среда	Кровля (более 2 км от берега моря)	35 лет	20 лет	10 лет
	Ограждения (более 2 км от берега моря)	35 лет	20 лет	10 лет

KG DONGBU STEEL CO., LTD
QUALITY ASSURANCE TEAM

